


Características Principais

- Termosselável em ambas as faces, sendo na face não tratada a partir de 105°C;
- Tratamento superficial interno ou externo;
- Ótimas propriedades ópticas (brilho e transparência);
- Composto com 50% de resina de reciclagem industrial;
- Ótima performance em máquinas de envase horizontal e vertical.



Aplicações Típicas

- Embalagens flexíveis para alimentos: biscoitos, snacks, chocolates, barras de cereais e embalagens para agrupamentos impressos;
- Embalagens flexíveis para não alimentos: monocamadas ou laminadas;
- Rótulos contínuos (WAL Roll Fed), monocamadas ou laminadas;
- Desenvolvido para processos de envase HFFS - Horizontal Form Fill Seal e VFFS - Vertical Form Fill Seal.

Característica		Metodologia	Unidade	Tolerância	17TSY3RS	20TSY3RS	25TSY3RS	30TSY3RS	35TSY3RS	40TSY3RS	50TSY3RS
Propriedades Físicas											
Espessura Nominal	DIN 53370	µm		Alvo	17,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	50,0
				Mín.	16,2	19,0	23,8	28,5	33,3	38,0	47,5
				Máx.	17,9	21,0	26,3	31,5	36,8	42,0	52,5
Gramatura	ASTM D 4321	g/m ²		Alvo	15,4	18,1	22,6	27,2	31,7	36,2	45,3
				Mín.	14,6	17,2	21,5	25,8	30,1	34,4	43,0
				Máx.	16,2	19,0	23,8	28,5	33,3	38,0	47,5
Rendimento	ASTM D 4321	m ² /kg		Alvo	65,0	55,2	44,2	36,8	31,6	27,6	22,1
				Mín.	61,9	52,6	42,1	35,1	30,1	26,3	21,0
				Máx.	68,4	58,2	46,5	38,8	33,2	29,1	23,3
Tensão Superficial	T	ASTM D 2578	dinas/cm	Alvo	42						
				Mín.	38						
Coeficiente de Atrito	NT	ASTM D 1894	-	Alvo	0,25						
				Mín.	0,15						
				Máx.	0,35						
Propriedades Ópticas											
Haze	ASTM D 1003	%		Alvo	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6
				Máx.	4,0						
Brilho (45°)	ASTM D 2457	u.b.		Alvo	93	91	91	90	90	90	90
				Mín.	80						
Propriedades Mecânicas											
Resistência à Tração	DM DT	ASTM D 882	N/mm ²	Alvo	140						
					240						
Alongamento	DM DT	ASTM D 882	%	Alvo	180	200	200	220	220	220	220
					40	40	50	60	60	60	60
Encolhimento Térmico	DM DT	ASTM D 1204		Alvo	3						
					1						
Faixa de Selagem	NT	ASTM F 88	°C	Alvo	105 - 130						
Força de Selagem	NT	ASTM F 88	g/25mm	Alvo	400	450	500	550	600	650	800
					300						
Propriedades de Barreira											
TPVA 38°C / 90%UR	ASTM F 1249	g H ₂ O / (m ² .dia)		Alvo	≤ 9,5	≤ 8,0	≤ 6,5	≤ 6,0	≤ 5,5	≤ 5,0	≤ 4,5
TPO ₂ 23°C / 0%UR	ASTM D 3985	cm ³ O ₂ / (m ² .dia)		Alvo	≤ 3500	≤ 3200	≤ 2550	≤ 2100	≤ 1800	≤ 1600	≤ 1300

1. Siglas:

DM: Direção Máquina | DT: Direção Transversal;
NT: Face Não Tratada | T: Face Tratada;
WAL: Wrap Around Label.

2. Adicionais:

As informações contidas neste folheto técnico representam dados típicos para caracterização dos filmes, não constituindo responsabilidade de garantia quanto à aplicação das mesmas. Em caso de dúvidas ou de desenvolvimento de outras espessuras ou aplicações, consulte seu representante comercial ou envie e-mail para: contato@polofilms.com.br.

Regulamentações para Contato Alimentos

Os filmes da Família **SEAL** estão em conformidade com a Legislação Mercosul, ANVISA, FDA (*Food and Drug Administration*) e Comunidade Europeia de acordo com as aplicações que envolvem contato direto com alimentos. Detalhes completos são fornecidos na Declaração de Conformidade. Os clientes que pretendem usar os filmes da Família **SEAL** em aplicações para contato com alimentos devem solicitar uma cópia deste documento para a POLO Films.

A FISPOQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos), assim como a avaliação da conformidade para contato com alimentos de outras legislações também estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com o seu representante comercial, em caso de quaisquer dúvidas.

Transporte e Condições de Armazenamento

O armazenamento e transporte de todos os produtos é realizado em ambientes secos, cobertos e limpos. Recomenda-se que o armazenamento e transporte ocorram com temperatura ao redor de 30°C e umidade relativa de 60%.

Se a temperatura e umidade não estiverem conforme recomendação, poderão ocorrer os seguintes problemas:

- Redução do nível de tratamento superficial que, numa fase posterior, pode gerar dificuldades na impressão e/ou laminação;
- Redução da transparência do filme;
- Redução excessiva do CoF que pode dificultar o processamento e maquinabilidade.

Recomenda-se que os filmes de BOPP sejam mantidos em temperatura ambiente operacional por 24 horas antes do uso.

Especificações Dimensionais / Validade Produto

Largura	Mínimo: 0 mm Máximo: 2 mm (referente à largura nominal)
Diâmetro Externo*	Mínimo: 30 mm Máximo: 20 mm (referente ao diâmetro nominal)
Tubete	Mínimo: 1 mm Máximo: 1 mm (referente ao diâmetro nominal)
Nº de emendas na bobina	Máximo: 2
% de emendas do pedido	Máximo: 30%
Validade (após produção)	6 meses

* Para outras informações dimensionais, favor solicitar ao seu representante comercial.

Nomenclatura Polo Films

Gramatura ou Espessura Tecnologia Característica Principal Especialidade Selagem Tratamento
20TSY3RS32

Gramatura / Espessura

Expressa em g/m². Utilizada para filmes brancos/opacos;
Expressa em µm. Utilizada para filmes transparentes, matte e metalizados.

Tecnologia

T - Tenter | C - Cast | P - BOPET.

Característica Principal

SY - Transparente termosselável para impressão e/ou laminação.

Especialidade

3RS - Produção com material de reprocesso industrial (Reduzir, Reutilizar, Reciclar).

Selagem

0 - Não Selável;
1 - Selagem na Face Interna;
2 - Selagem na Face Externa;
3 - Selagem em ambas as Faces.

Tratamento

0 - Sem Tratamento;
1 - Tratamento na Face Interna;
2 - Tratamento na Face Externa;
3 - Tratamento em ambas as Faces.