


Características Principais

- Termoselável em ambas as faces, sendo na face não tratada a partir de 105°C;
- Tratamento superficial corona em uma face;
- Ótimas propriedades ópticas (brilho e transparência);
- CoF estável em altas temperaturas (*Stable Hot Slip*);
- Excelente performance em máquinas de envase de alta velocidade.

Aplicações Típicas

- Embalagens flexíveis para alimentos: biscoitos, *snacks*, chocolates, barras de cereais e sorvetes;
- Embalagens flexíveis para não alimentos: monocamadas ou laminadas;
- Desenvolvido para processos de envase HFFS - *Horizontal Form Fill Seal* e VFFS - *Vertical Form Fill Seal*, ou empacotamento de alta velocidade.



Característica		Metodologia	Unidade	Tolerância	17TSYHTS	20TSYHTS
Propriedades Físicas						
Espessura Nominal		DIN 53370	µm	Alvo	17,0	20,0
				Mín.	16,2	19,0
				Máx.	17,9	21,0
Gramatura		ASTM D 4321	g/m ²	Alvo	15,4	18,1
				Mín.	14,6	17,2
				Máx.	16,2	19,0
Rendimento		ASTM D 4321	m ² /kg	Alvo	65,0	55,2
				Mín.	61,9	52,6
				Máx.	68,4	58,2
Tensão Superficial	T	ASTM D 2578	dinas/cm	Alvo	42	
				Mín.	38	
Coeficiente de Atrito	NT	ASTM D 1894	-	Alvo	0,22	
				Mín.	0,13	
				Máx.	0,27	
Propriedades Ópticas						
Haze		ASTM D 1003	%	Alvo	1,6	
				Máx.	2,5	
Brilho (45°)		ASTM D 2457	u.b.	Alvo	95	
				Mín.	85	
Propriedades Mecânicas						
Resistência à Tração	DM	ASTM D 882	N/mm ²	Alvo	180	200
	DT				40	
Alongamento	DM	ASTM D 882	%	Alvo	185	
	DT				40	
Encolhimento Térmico	DM	ASTM D 1204		Alvo	3	
	DT				1	
Faixa de Selagem	NT	ASTM F 88	°C	Alvo	105 - 130	
Força de Selagem	NT	ASTM F 88	g/in	Alvo	400	450
				Mín.	300	
Propriedades de Barreira						
TPVA 38°C / 90%UR	ASTM F 1249	g H ₂ O / (m ² .dia)	Alvo	≤ 8,5	≤ 9,5	
TPO ₂ 23°C / 0%UR	ASTM D 3985	cm ³ O ₂ / (m ² .dia)	Alvo	≤ 3500	≤ 3200	

1. Siglas:

DM: Direção Máquina | DT: Direção Transversal;
NT: Face Não Tratada | T: Face Tratada.

2. Adicionais:

As informações contidas neste folheto técnico representam dados típicos para caracterização dos filmes, não constituindo responsabilidade de garantia quanto à aplicação das mesmas. Em caso de dúvidas ou de desenvolvimento de outras espessuras ou aplicações, consulte seu representante comercial ou envie e-mail para: contato@polofilms.com.br.

Regulamentações para Contato Alimentos

Os filmes da Família SEAL estão em conformidade com a Legislação Mercosul, ANVISA, FDA (*Food and Drug Administration*) e Comunidade Europeia de acordo com as aplicações que envolvem contato direto com alimentos. Detalhes completos são fornecidos na Declaração de Conformidade. Os clientes que pretendem usar os filmes da Família SEAL em aplicações para contato com alimentos devem solicitar uma cópia deste documento para a POLO Films.

A FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos), assim como a avaliação da conformidade para contato com alimentos de outras legislações também estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com o seu representante comercial, em caso de quaisquer dúvidas.

Transporte e Condições de Armazenamento

O armazenamento de todos os produtos é realizado em ambientes secos, cobertos e limpos, bem como são transportados em meios de transportes nas mesmas condições. Recomenda-se que o armazenamento e transporte ocorram com temperatura ao redor de 30°C e umidade relativa de 60%.

Se a temperatura não estiver conforme recomendação, poderão ocorrer os seguintes problemas:

- Redução do nível de tratamento superficial que, numa fase posterior, pode gerar dificuldades na impressão e/ou laminação;
- Redução da transparência do filme;
- Redução excessiva do CoF que pode dificultar o processamento e maquinabilidade.

Recomenda-se que os filmes de BOPP sejam mantidos em temperatura ambiente operacional por 24 horas antes do uso.

Especificações Dimensionais / Validade Produto

Largura	Mínimo: 0 mm Máximo: 2 mm (referente à largura nominal)
Diâmetro Externo*	Mínimo: 30 mm Máximo: 20 mm (referente ao diâmetro nominal)
Tubete	Mínimo: 1 mm Máximo: 1 mm (referente ao diâmetro nominal)
Nº de emendas na bobina	Máximo: 2
% de emendas do pedido	Máximo: 30%
Validade (após produção)	6 meses

* Para outras informações dimensionais, favor solicitar ao seu representante comercial.

Nomenclatura Polo Films

Gramatura ou espessura
Tecnologia
Características principais
Especialidade
Selagem
Tratamento

17 T SY HTS 32

Gramatura / Espessura

Expressa em g/m². Utilizada para filmes brancos/opacos;
Expressa em µm. Utilizada para filmes transparentes, matte e metalizados.

Tecnologia

T - Tenter | C - Cast.

Característica Principal

SY - Transparente termosselável para impressão e/ou laminação.

Especialidade

HTS - Deslizamento estável em altas temperaturas.

Selagem

- 0 - Não Selável;
- 1 - Selagem na Face Interna;
- 2 - Selagem na Face Externa;
- 3 - Selagem em ambas as Faces.

Tratamento

- 0 - Sem Tratamento;
- 1 - Tratamento na Face Interna;
- 2 - Tratamento na Face Externa;
- 3 - Tratamento em ambas as Faces.